

Karta techniczna nr 25

Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej

Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz i wewnątrz
- zaprawa klejowa (elastyczna) do przyklejania odpowiednich płytek ceramicznych, klinkierowych, z kamienia naturalnego i mozaiki szklanej oraz do klejenia płyt podtynkowych Sto-Putzträgerplatte
- na mineralnej zaprawie zbrojącej StoLevell Uni
- na organicznej zaprawie zbrojącej z powłoką pośrednią (StoPrep Contact)

Właściwości

- doskonała przyczepność
- odporność na mróz i warunki atmosferyczne
- wysoka trwałość
- spełnia wymaganie C1TE wg EN 12004
- zaprawa cienkowarstwowa wg EN 1346

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy	EN 1015-10	1,4 g/cm ³	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni)	EN 1015-11	6,0 N/mm ²	
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	EN 1015-11	20,0 N/mm ²	
Dynamiczny moduł sprężystości (28 dni)	TP BE-PCC	10.000 N/mm ²	