

## **Karta techniczna nr 26**

Mineralna zaprawa do fugowania płytek z kamienia naturalnego i klinkierowych za pomocą kielni do fugowania

### **Dane techniczne**

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni)	EN 12808	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	EN 12808	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Dynamiczny moduł sprężystości (28 dni)	TP BE-PCC	$\geq 15.000 \text{ N/mm}^2$	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej $\mu$	PN-EN ISO 7783	50 - 70	
Przewodność cieplna	EN 1745	$\leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ w P = 50 %	
Przewodność cieplna	EN 1745	$\leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ w P = 90 %	
Reakcja na ogień (klasa)	PN-EN 13501-1	A1	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.