

Karta Parametrów Użytkowych

Artykuł: MONTANA			
Wykończenie: bielone, barwione			
Przeznaczenie: przeznaczona dla lekarzy, personelu medycznego oraz pracowników gastronomii			
Parametr		Jednostka	Wielkość uzyskiwana
Skład surowcowy		{%}	65% PES, 35% CO
Masa powierzchniowa		[g/m ²]	185 ± 3%
Szerokość		[cm]	150
Splot			2/1 Z
Kurczliwość po 1 praniu 95°C	osnowa	[%]	-1,5
	wątek	[%]	-0,5
Wytrzymałość rozdzieranie	osnowa	[N]	42,6
	wątek	[N]	31
Odporność na pranie 95°C Zmiana barwy Zabrudzenie bieli		stopień	5 5
Odporność na pot		stopień	5
Odporność na tarcie suche		stopień	4
Siła zrywająca osnowa		[N]	1480
Przepuszczalność powietrza		mm/s	80,9
Prasowanie		stopień	5/5